



Aplicación

Ensayo de dureza a la penetración, de los recubrimientos
Consiste en una cuchilla punzante que se sitúa sobre la capa de pintura a ensayar, con un peso de 500gr y en un tiempo de 30s. La amplitud de la huella medida con un microscopio reticulado con luz, determina la dureza del film.

Normas que cumple

UNE 48252:1999, ISO 2815:1998

Características principales

Consiste en una cuchilla punzante que se sitúa sobre la capa de pintura a ensayar, con peso y tiempo determinado por la norma. La amplitud de la huella medida con un microscopio reticulado con luz, determina la dureza del film.

Equipamiento Básico

El suministro es completo incluyendo:

- Aparato completo con el microscopio.
- Estuche.
- Manual en español

Accesorios posibles

Como recambio existen están opciones:

- Lupa de recambio, referencia 0300401
- Bombilla de repuesto, referencia 0300402

Certificados

Con trazabilidad: ZPCI023

Cómo pedir

La referencia 0300400 incluye el equipo completo.